A1 SILICON



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водоэмульсионная матовая силиконовая краска на основе акриловой смолы для наружных работ.

СВОЙСТВА

- Хорошие водоотталкивающие свойства предотвращают проникновение воды через поверхность.
- Высокая устойчивость к воздействию щелочей, обеспечивающая защиту в условиях сырой погоды, повышенной влажности и воздействия соленой воды.
- Обеспечивает долговечность благодаря устойчивости к воздействию солнечных лучей.
- Предотвращает накопление влаги на внутренней и наружной поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для нанесения на любые виды бетона, декоративного камня, газобетона, штукатурки, кирпича и аналогичных минеральных материалов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность	Подготовка поверхности
Неокрашенные поверхности	Очистите поверхность от грязи и отслаивающихся частиц, затем обработайте A1 Silicone Primer.
Ранее окрашенные поверхности	Очистите поверхность от вздувшихся или пыльных частиц, затем обработайте A1 Silicone Primer.

Используйте раствор воды и уксуса в пропорции 1:1 для мытья сырых оштукатуренных поверхностей, чтобы удалить излишки извести перед грунтовкой и покраской. Трещины должны быть заполнены шпаклевкой A1 ACRYLIC PUTTY.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в два слоя. Наносить при температуре окружающей среды и поверхности от 5 °C до 35 °C. При нанесении краскопультом разбавьте на 15 %, а затем нанесите с помощью рекомендованной форсунки под давлением 150–250 бар.

Информация о применении

Разбавление	10–15 % по объему с водой
Наносить при температуре (°C)	5-35
Площадь покрытия (м2/л)	8–10 (в один слой)

Рекомендуемое оборудование для нанесения

Кисть	Наружный валик или щетка
Валик	Наносите с помощью высококачественного валика.
Краскопульт.	150–250 бар, размер форсунки: рекомендуется использовать форсунку диаметром 0,015–0,021 дюйма.

A1 SILICON



Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 07
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00

A1 SILICON



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Свойства продукта	Стандарт
Время высыхания (20 °C)	
Время высыхания на отлип (часы)	1-3
Время между нанесением слоев (часы)	1-3
Время полного высыхания (час)	24

** Указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и условий нанесения, таких как температура, влажность и толщина слоя.*

Классификация в соответствии со стандартами TS

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TS 7847.

Артикул

15.540.1321

10.300.1049

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ и УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	2,5 л; 7,5 л; 15 л
Условия хранения	Хранить в плотно закрытых контейнерах, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 ºC. Плотно закрывать после использования. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

A1 SILICON



Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 07
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00