

ELEGANS EXTRA MAT TAVAN

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü yüksek, extra beyaz, kolay sürülebilen, sıçratma yapmayan, tam mat, plastik tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLER

- Pürüzsüz
- Ekstra matlık
- Ekstra metraj
- Yüzey hatalarını göstermeme
- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Yüksek örtücülük
- Yüksek beyazlık
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur

KULLANIM ALANLARI

Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeyler

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir.

UYGULAMA

İki kat olarak uygulanır. Katlar arası 2-3 saat beklenir.
Airless (boya tabancası) ile uygulamalarda %35 inceltme sonrası önerilen nozzle ile 150-200 bar arasında uygulama yapılabilir.

Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı	Su ile %15-20
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5-30
Kaplama Alanı (m^2/kg)	5,5-9,0 (tek katta)

Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça	Üst kalite fırça ile uygulayınız.
Rulo	Üst kalite rulo ile uygulayınız.
Boya tabancası	150-200 bar ile; nozzle: 0.013-0.019 in olmalıdır.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Genel Müdürlük/Fabrika: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Tel: +90 (262) 679 60 00
www.kansaipolisan.com

Revizyon No: 00
Yayın Tarihi : 08.09.2025
Form No : FPB.001-15.00



ELEGANS EXTRA MAT TAVAN

TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuruma Süreleri (20 °C)

Katlar arası bekleme (saat)	2-3
Son Kuruma (saat)	3

**Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.*

TS Sınıflandırması

TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	3.5 kg 10 kg 17.5 kg
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU " temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.