

MATRIX MATTE

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Финишная матовая синтетическая краска на основе алкидного связывающего вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Долговечная и надежная
- Отличается высокой укрывистостью
- Быстро сохнет
- Подходит для влажной уборки
- Не оставляет следов от кисти

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применимо на деревянной, гипсовой и металлической внутренней и наружной поверхности, на дорожных и морских транспортных средствах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	2-3	ч
Время ожидания между слоями	1	день
Время отвердевания	8-10	ч

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль, ржавчину и жир с поверхности нанесения.

Металлические поверхности	Обработайте грунтовкой PRIMERA ANTIRUST.
Другие поверхности	Деревянные поверхности: удалите сучки, снимите старую краску, зашлифуйте поверхность, а затем покройте PRIMERA SYNTHETIC PRIMER. Поверхности, требующие ремонта: нанесите SUPER PUTTY, а затем покройте PRIMERA SYNTHETIC PRIMER. (Не наносите непосредственно на поверхность, покрытую POLIZOLAN — сначала загрунтуйте ее PRIMERA SYNTHETIC PRIMER.)

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com

Редакция № 10
Дата публикации: 15.04.2025 Форма №:



MATRIX MATTE

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в два слоя. Подождать 1 день между нанесением слоев. Для разбавления используйте синтетический разбавитель.

Наносить при температуре (°C)	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление (%)	: 10-15 % при использовании кисти или валика, 20 % при использовании краскопульта
Расход (м2/л)	: 15–20 (в один слой)

Оборудование для нанесения

Подходит для нанесения	кистью
Подходит для нанесения	валиком
Подходит для нанесения	краскопультом

Классификация в соответствии со стандартами TS

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TSE 39.

Артикул

04.551

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л; 15 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытых контейнерах в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Плотно закрывать после использования.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com

Редакция № 10
Дата публикации: 15.04.2025 Форма №: