

Marine & Marine Anti-Aging BOAT PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ОПИСАНИЕ

Специальный грунт на основе хлоркаучук для обработки судов перед нанесением необрастающих красок Marine&Marine.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Предотвращает развитие коррозии на металлических частях благодаря свойствам, снижающим впитывание воды.
- Состав на основе хлоркаучука обеспечивает отличную адгезию необрастающей краски к поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки как подводных, так и надводных поверхностей судов из дерева, металла и полиэфирного пластика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Приведенные значения содержания твердых веществ, а также показатели вязкости и плотности могут отличаться в зависимости от цвета.*

Время высыхания		
Время высыхания на касание	4	ч
Время ожидания между слоями	24	ч
Время отвердевания	24	ч

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

**Время гелеобразования зависит от количества смеси и температуры окружающей среды.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из пластика на основе полиэфирных смол	Промойте свежей водой, затем протрите POLICELL или POLISAN CELLULOSE THINNER, часто меняя салфетки. Подготовьте поверхность к грунтовке, обработав ее наждачной бумагой с водой или влажной наждачной бумагой.

Поверхность должна быть чистой и сухой. Удалите с поверхности избыток грунтовки и необрастающей краски.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 30.12.2023

Marine & Marine Anti-Aging BOAT PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре	: 5 °C - 30 °C
Разбавление	: Продукт готов к использованию. Не требует разведения.
Площадь покрытия (м2/л)	: 10 (при создании пленки толщиной 30 микрон)
Площадь покрытия (м2/кг)	:

Пластиковые поверхности из полиэфирной смолы покрывайте в один слой, деревянные — в два, а металлические — в три. Следующий слой следует наносить через 24 часа. Первый слой следует наносить с помощью кисти, а второй и третий — с помощью валика.

Оборудование для нанесения

Кисть
Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л; 15 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытом контейнере, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–30 °C. Когда не используется, контейнер должен быть плотно закрыт. Беречь от мороза.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 30.12.2023