Marine&Marine Anti Aging ULTRA ANTIFOULING



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная долговечная необрастающая краска со специальным связующим веществом без олова. Обеспечивает экономию топлива, предотвращая прилипание моллюсков и морских существ без раковин, а также водорослей к поверхности, в частности, к движущимся поверхностям, за счет контролируемого растворения в морской воде. Благодаря широкому спектру действия предотвращает негативное воздействие организмов, вызывающих обрастание, и продлевает срок службы судна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Обеспечивает отличную защиту корпусов полиэфирных, деревянных и металлических судов.
- Предотвращает прилипание морских существ к корпусу.
- Содержит большое количество меди.
- Обеспечивает сверхмощную защиту в зонах интенсивного обрастания.
- Обеспечивает высокую прочность и долговечность.
- Обеспечивает долгосрочную защиту от обрастания.
- Обеспечивает гладкость корпуса, предотвращая налипание.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки пластиковых корпусов на основе полиэфирных смол, а также деревянных и металлических корпусов судов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

		Стандарт
Цвет	Красный, темно-синий, синий, черный, белый	-
Глянцевитость	Шелковисто-матовая	-
Плотность (г/см^3)	1,60-1,70	ASTM D-1475
Толщина сухой пленки:	150-200 микрон.	

Время высыхания		
Время высыхания на касание	1	ч
Время ожидания между слоями	4-6	ч
Время отвердевания	8	ч

Понижение окружающей температуры, повышение влажности и увеличение толщины слоя краски увеличивают время высыхания. Температура поверхности должна по меньшей мере на 3 °C превышать температуру точки росы. При нанесении в закрытом помещении обеспечьте хорошую вентиляцию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенные и не окрашенные поверхности	Используя подходящий для конкретной поверхности инструмент, удалите масло, пыль, грязь, отслоившееся покрытие, остатки старой краски, остатки шпатлевки и аналогичных веществ, препятствующих прилипание краски к окрашиваемой поверхности, и подготовьте поверхность для обеспечения надлежащей адгезии. Как только поверхность будет готова, нанесите Marine&Marine AA Boat Primer для создания пленки толщиной 100 микрон, а затрем покройте ее необрастающей краской. Наносите необрастающую краску по истечении 24 часов после нанесения Marine&Marine AA Boat Primer. Толщина пленки имеет особое значение, поскольку необрастающие краски растворяются, и их нужно обновлять по мере плавания суда. Следите, чтобы после высыхания поверхность была покрыта пленкой толщиной 150 микрон. Перерыв между нанесением последующих слоев должен составлять 4-6 часа. После нанесения финального слоя до спуска судна на воду должно пройти 8-10 часов. Необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние на окрашенное покрытие и эффективность работы краски. Избегайте нанесения краски на влажные или мокрые поверхности, в очень жаркую или холодную, ветреную или дождливую

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 03.03.2024

Marine&Marine Anti Aging ULTRA ANTIFOULING

ОПИСАНИЕ

погоду, а также ранним утром или поздним вечером, когда велика вероятность выпадения росы. Температура нанесения: мин. +10 °C / макс. +30 °C

Наносить при температуре	: 5 °C - 30 °C
Разбавление	: Продукт готов к использованию. Не требует разведения.
Площадь покрытия (м2/л)	: 4–5 (при создании пленки толщиной 100-микрон)
Площадь покрытия (м2/кг)	:

Показатели расхода указаны без учета потерь при нанесении. Убедитесь, что при нанесении кистью или валиком достигается рекомендуемая толщина пленки.

Оборудование для нанесения

Кист
ь
Вал
ик
Вакуумный
краскопульт
Краскопуль
т

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	1 кг, 3,6 кг, 20 кг
Условия хранения	Хранить в герметично закрытом контейнере, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–30 °C. Когда не используется, контейнер должен быть плотно закрыт. Беречь от мороза.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 03.03.2024

НАНЕСЕНИЕ

возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 03.03.2024