

Multi-Primer

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Специальная синтетическая грунтовка на основе смолы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Отличные адгезионные свойства
- Создает ровный и прочный слой под финишным слоем.
- Сверху можно нанести краску на основе растворителя или на водной основе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования различных внутренних и наружных поверхностей таких материалов, как железо, сталь, алюминий, цинк (оцинкованные поверхности), твердый ПВХ, медь, дерево, ДСП, керамика, стекло и штукатурка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	2-3	ч
Время ожидания между слоями	6-8	ч
Время отвердевания	8-9	ч

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль, ржавчину и жир с поверхности нанесения.

Деревянные поверхности	Удалите сучки, соскребите старую краску, а затем отшлифуйте. Используйте SUPER PUTTY на поверхностях, которые нуждаются в ремонте, а затем отшлифуйте.
Железные и стальные поверхности	Перед нанесением очистите металлические поверхности от пятен, ржавчины и жира. Удалите старую и отслаивающуюся краску. Можно наносить в один или два слоя.
Цинковые (оцинкованные), твердые ПВХ-поверхности, алюминиевые, медные поверхности	Отшлифуйте ПВХ-поверхности перед нанесением. Отшлифуйте другие поверхности в зависимости от их состояния. Удалите пыль, грязь и жир. Рекомендуется нанести 2 слоя MULTI PRIMER на оцинкованные поверхности наружных фасадов.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası / KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 29.02.2024

Polisan
HOME COSMETICS

Multi-Primer

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Можно наносить в один или два слоя. Перед нанесением следующего слоя выдержать паузу в 6–8 часа. Для разбавления используйте синтетический разбавитель.

Наносить при температуре	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление (%)	: 5–10 % при использовании кисти или ролика, 10–15 % при использовании краскопульта
Расход (м2/л)	: 13–15 (в один слой)

Оборудование для нанесения

Подходит для нанесения	кистью
Подходит для нанесения	валиком
Подходит для нанесения	краскопультом

Классификация в соответствии со стандартами TS

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TS 11651.

Артикул

Выберите артикул. Если выбранного варианта нет, щелкните правой кнопкой мыши и скройте строку.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытом контейнере, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 °C. Когда не используется, контейнер должен быть плотно закрыт. Беречь от мороза.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası / KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 29.02.2024