

YACHT VARNISH

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Лак на основе алкидной смолы для всех видов деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Устойчив к воздействию морской воды, солнечного света и моющих средств.
- Устойчив к механическому воздействию и коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей, а также судов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	5-6	ч
Время отвердевания	24	ч

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

**Время гелеобразования зависит от количества смеси и температуры окружающей среды.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Неокрашенные поверхности	Поверхность должна быть сухой, предварительно отшлифованной, обеспыленной и чистой.
Ранее окрашенные поверхности	Удалите остатки старого лака, отшлифуйте и тщательно обработайте поверхность составом Polisan Cellulose Thinner или Polisel Cellulose Thinner.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 30.12.2023

YACHT VARNISH

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре	: 5 °C - 30 °C	
	:	Не использовать разбавитель
Площадь покрытия ($м^2$/кг)	:	

Наносить в два или больше слоев.

Оборудование для нанесения

Кисть
Обычный краскопульт

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л / 2,5 л / 12 кг
Условия хранения	Хранить в герметично закрытом контейнере, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–30 °C. Когда не используется, контейнер должен быть плотно закрыт. Беречь от мороза.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown AVM, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul
Телефон: +90 (216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ Телефон: +90(262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 30.12.2023