

PRİMERA SENTETİK ASTAR

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay yayılır
- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur
- Kuvvetli yapışmaya sahiptir

KULLANIM ALANLARI

Ahşap, sunta, metal ve sıva yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

Kuruma Süreleri		
Dokunma kuruması	2-3	saat
Katlar arası bekleme	6-8	saat
Tam kuruma	8-10	saat

**Belirtilen kuruma süreleri; 23 ºC ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.*

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırınız.

Diğer Yüzeyler

Ahşap yüzeylerde; budaklar temizlenir, varsa eski boyaları kazınır, zımparalanır.
Tamir edilmesi gereken yüzeyler; SÜPER MACUN ile macunlanır.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Genel Müdürlük: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İstanbul / **Tel:** +90(216) 578 88 00
Fabrika: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Tel:** +90(262) 679 71 00
Mail: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Revizyon No: 07
Yayın Tarihi: 29.02.2024
Form No : FPB.001-15.00



PRİMERA SENTETİK ASTAR

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Bir veya iki kat uygulanır. İkinci kat uygulanacaksa, katlar arasında ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat beklenmelidir. 48 saatten sonraki son kat uygulamalarda, son katın daha kuvvetli yapışması için astarın hafif zımparalanarak tozunun alınması gerekir. Son kat boyanın parlaklığının azalmasını önlemek için astar tam olarak kurumadan uygulama yapılmamalıdır. İnceltici olarak Sentetik Tiner kullanınız.

Uygulama Sıcaklığı (°C)	: min +5 °C / max + 30 °C
İnceltme Oranı (%)	: Fırça-Rulo için %5-10, Pistole için %10-15
Sarfiyat (m^2/L)	: 13-15 (Tek kat için)

Uygulama Ekipmanları

Fırça	Uygulanır
Rulo	Uygulanır

TS Sınıflandırması

TSE 39 'a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

Poz No

04.504

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0,75 L, 2,5 L, 10 KG, 20 KG
Depolama Koşulları	Ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolayınız.
Raf Ömrü	3 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı Polisan Kansai Boya' dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Genel Müdürlük: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İstanbul / **Tel:** +90(216) 578 88 00
Fabrika: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Tel:** +90(262) 679 71 00
Mail: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Revizyon No: 07
Yayın Tarihi: 29.02.2024
Form No : FPB.001-15.00