Polisan Nem Boyası (P-MP)

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel modifiye edilmiş reçine esaslı, aromatik solvent içermeyen, beyaz, kullanıma hazır, sentetik yalıtım boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek beyazlık, Sararma yapmaz, kullanıma hazırdır.
Mükemmel nem ve alkali dayanımı sayesinde nem ve rutubet oluşumunu engeller
Her türlü nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir.
Aromatik solvent içermediğinden kokusu hafif
Duvarda kabarma yapmaz, yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
İsteğe bağlı olarak üzerine su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış duvarlarında,
Boyalı ya da boyasız rutubetli ve nemli duvarlarda,
Subasmanlarda
Bodrum kat duvarlarında, tünellerde
Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde
Rutubet ve nem sorunlarında

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunma kuruması	1	saat
Katlar arası bekleme	8	saat
Tam kuruma	24	saat

**Belirtilen kuruma süreleri; 23 ºC ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.*

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Uygulama yapılacak yüzey üzerindeki toz, kabarmalar temizlenmeli ve yüzey kusurları uygun tamir harçları ile giderilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey nemli, rutubetli ya da kuru olabilir. Boyalı, boyasız her türlü yüzeye uygulanabilir.

Polisan Nem Boyası (P-MP)

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

Orijinal ambalajındaki ürün kapağı açılarak, 2-3 dk iyice karıştırılmalıdır.
Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Fırça veya rulo ile inceltmeden uygulanır. İki kat uygulanmalıdır. Tek kat uygulamadan sonra 8 saat ara ile ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılan alanlar iyice havalandırılmalı, uygulama sırasında maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Uygulama koşulları

Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

Uygulama aletleri

Fırça

Rulo

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	1 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutulmalıdır.
Raf Ömrü	24 ay
Sarfiyat	Uygulanan yüzeye göre 500-600 gr/m²(iki kat için)

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur.“Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Kansai Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.