

Politex Glaze - Matte

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Легкий в нанесении, устойчивый к выцветанию и царапинам высококачественный однокомпонентный паркетный лак естественной сушки на уретано-алкидной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Очень прочный
- Эластичный
- Обладает высокой устойчивостью к царапинам и абразивному износу
- Защищает обработанную поверхность паркета от различных коррозионных веществ, в том числе воды, моющих средств, спирта, масла, чая и фруктовых соков.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для использования на всех типах паркета.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	6	ч
Время ожидания между слоями	12	ч
Время отвердевания	12	ч

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

Максимальная физическая и химическая стойкость достигается через 7 дней.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Недавно уложенные и просушенные паркетные полы	Зачистите и отшлифуйте, затем обеспыльте и пропитайте составом Titanium Anti Aging Universal Impregnator.
Старый паркет	Со старого покрытого воском паркета необходимо снять старый лак, а затем пропитать поверхность составом Titanium Anti Aging Universal Impregator. При необходимости заполнить щели между паркетными досками шпаклевкой, приготовленной из древесной стружки и паркетного лака.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası / KOCAELİ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Редакция № 06
Дата публикации:
01.03.2024 Форма №:



Politex Glaze - Matte

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. В процессе нанесения лака периодически повторяйте размешивание. Нанесите в два или три слоя. Подождите не менее 12 часов между слоями.

Наносить при температуре	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление	: Готов к использованию, при необходимости можно разбавить синтетическим разбавителем.
Расход ($м^2$/л)	: 14–16 (в один слой)

Оборудование для нанесения

Кисть	кистью
Валик	краскопультом
Подходит для нанесения	губкой

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л / 2,5 л / 12 кг
Условия хранения	Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном месте.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası / KOCAELİ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Редакция № 06
Дата публикации: 01.03.2024 Форма №: