SERAMİK ÜSTÜ AKRİLİK ASTAR

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarıdır. Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini desteklemek amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLER

• Kullanıma hazırdır, kolay ve hızlı uygulanır.
• Su bazlıdır, kokusuzdur, iç ve dış mekanlarda güvenle kullanılır.
• Dik, camsı yüzeyler veya seramik üzerine uygulanır.
• Çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce aderans artırmak ve yüzeyin emiciliğini azaltmak için kullanılır.
• Neme karşı yüksek dayanıma sahiptir.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, uygulama sonrası yüzeyde mikro pürüzlü bir film tabakası oluşturarak yeni kaplamanın tutunmasını kolaylaştırır.
• Kısa sürede kuruma özelliği sayesinde sonraki kaplama işlemlerine hızlı geçiş olanağı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Tüm tadilat uygulamalarında, seramik yapıştırıcıdan önce yüzeyin tutunma gücünü artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas, silikon ve parafin kalıntılarından arındırılmalı, sağlam, kuru olmalı, gevşek parçacıklar olmamalıdır.

UYGULAMA

Ürün iyice karıştırıldıktan sonra önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır. Rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta tek kat olarak uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C en çok +35°C olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama esnasında karıştırma işlemi tekrarlanmalıdır. Uygulamadan sonra seramik yapıştırılması için minimum 4 saat beklenmelidir.

Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı	İnceltilmez. Kullanıma Hazırdır.
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5-35 ºC
Kaplama Alanı (m^2/L)	18 m^2/L (tek katta)

Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça veya rulo ile uygulanır.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Genel Müdürlük/Fabrika: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Tel: +90 (262) 679 60 00
www.kansaipolisan.com

Revizyon No: 01
Yayın Tarihi : 25.06.2026
Form No : FPB.001-15.00

SERAMİK ÜSTÜ AKRİLİK ASTAR

TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuruma Süreleri (20 °C)

Dokunma kuruması (saat)	1
Son Kuruma (saat)	4-6

**Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.*

Poz No

15.540.1241

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	3 KG
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.