Polisan HOME COSMETICS

TEKNİK BİLGİ FORMU

X1 ALL
VERNİK

X1 All ile boyanmış yüzeylerde su, nem, ısı, darbe, leke, hafif trafik, çizilme ve kimyasala karşı maksimum performans için kullanılır. Solvent bazlı, çift komponentli şeffaf akrilik verniktir.



ÖZELLİKLER

- ✓ Şeffaf; parlak, yarı mat ve mat seçenekleri mevcuttur
- ✓ İç ve dış mekân kullanımına uygun
- ✓ Yüksek UV dayanımı · sararmaz, solmaz
- ✓ Leke direnci çok yüksek
- ✓ Yüksek su dayanımı ve su iticiliği
- ✓ Çizilmelere karşı dirençli
- ✓ Üstün darbe dayanımı · çatlama, kabarma yapmaz
- ✓ Isı dayanımı maksimum düzeyde
- ✓ Kolay uygulama · zaman ve işçilik tasarrufu
- ✓ Kolay temizlenir, kir ve leke tutmaz
- ✓ Yüksek yayılma ve yapışma gücü
- ✓ Kimyasal ve fiziki etkilere yüksek dirençli

TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER

X1 All ile boyanmış seramik, plastik, ahşap, metal ve cam yüzeylerde performansı yükseltmek için kullanılır.

X1 All ile boyanmış ve kuruma süresi dolmuş yüzeylere 24 saat sonra uygulanabilir. Eski boyalı veya vernikli yüzeyler kir, pas, yağ ve gevşek boya tabakasından arındırılmalı; seramik ve fayans yüzeylerdeki sır tabakası pürüzlendirilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

12-14

m^2/L · tek katta



KARIŞIM ORANI




A komponenti : B komponenti
ağırlıkça ve hacimce

Karışım 1-1,5 saat içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

15-30

°C · %40-70 bağıl nem



KURUMA SÜRELERİ (23 °C)

30 dk	24 saat	7 gün
Dokunma kuruması	Tam kuruma	Kimyasal kuruma

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem ve uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama yapılan yüzeyler 2 gün boyunca kullanılmamalı, 7 gün boyunca kimyasal temizleyicilere, su birikmesine ve darbelere karşı dikkatli kullanılmalıdır. Ürün maksimum performansına 28 gün sonra ulaşır.

PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

Mat **Yarı Mat** **Parlak**

DOLUM BİLGİLERİ

0,6 KG Takım

RAF ÖMRÜ
2 yıl

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Polisan Kansai Boya Gebkim Fabrika
Demirciler OSB Mah., Demirciler OSB, Refik Baydur Cd. No:7/3, 41480 Dilovası / Kocaeli

Form No FPB.001-15.00

UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI

1 gün

Yüzey	Karışım	1. kat	2. kat
X1 All boyalı · 24 saat sonra	2 : 1 · 5-10 dk dinlendirme	çapraz kat	çapraz kat

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Ürün kodu 24G. X1 All Vernik ile X1 All Vernik Parlak II. Kısım, ağırlıkça ve hacimce 2:1 oranında karıştırılır.
2. Hazırlanan karışım ön reaksiyon için 5-10 dakika dinlendirildikten sonra 2-3 çapraz kat olarak uygulanır.
3. Kat sayısı yüzeydeki deseni etkilediğinden kuruyan alanlarda fırça ve rulo ile rötuş yapmamaya özen gösterilmelidir.
4. Vernik ve sertleştirici karışımı 1-1,5 saat içinde uygulanmalı; ikinci kat için yüzey 1 gün bekletilerek yeniden karışım hazırlanmalıdır.
5. Suya, neme ve buhara maruz kalacak yüzeylerde köpük ya da krater oluşumunun önüne geçmek için fırça ile uygulama önerilir.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI

Fırça	Rulo	Pistole
önerilen yöntem	ipek veya kadife rulo	uygulanabilir

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Ağzı kapalı ambalajda
- 5-35 °C arasında
- Dondan korunmalı

AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

0,6 KG Takım

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.