# A1 SİLİKONLU GRENLİ




## TEKNİK BİLGİ FORMU

## ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.

## ÖZELLİKLER

- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engeller.
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanıma olanak verir.
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif bir görüntü verir.
- Homojen olarak dağılır ve kolay uygulanır.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü dış cephe yüzeylerde kullanılabilir.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

| Yüzey | Yüzey Hazırlığı |
|---|---|
| Yeni yüzey | Kirli veya gevşek dokular temizlenir ve A1 Silikonlu astar ile astarlanır. |
| Eski boyalı yüzeyler | Kabaran ve tozlu kısımlar temizlenir ve A1 Silikonlu astar ile astarlanır. |

Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya tatbikatı yapılmadan önce 1 kısım sirke ile 1 kısım su karıştırılarak yüzeyin yıkanması tavsiye edilir. Çatlaklar A1 AKRİLİK MACUN ile doldurulmalıdır.

## UYGULAMA

Tek kat uygulanır. Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmaz.

**Uygulama Özellikleri**

| | |
|---|---|
| İnceltme Oranı | Kullanıma hazır. Gerekirse su ile hacimce %5 su oranında inceltilebilir. |
| Uygulama Sıcaklığı (°C) | 5-35 °C |
| Kaplama Alanı ($m^2$/kg) | 1-1,5 (tek kat için) |

**Önerilen Uygulama Ekipmanları**

| | |
|---|---|
| Rulo | Üst kalite rulo ile uygulayınız. |

*Desen vermek için mercan rulo kullanılır.

**Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ**
**Genel Müdürlük/Fabrika:** Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Tel: +90 (262) 679 60 00
www.kansaipolisan.com

Revizyon No: 07
Yayın Tarihi : 15.10.2024
Form No : FPB.001-15.00




# A1 SİLİKONLU GRENLİ

## TEKNİK BİLGİ FORMU

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Özellikleri | Standart |
|---|---|
| **Kuruma Süreleri (20 °C)** | |
| Yüzey kuruması (saat) | 1-3 |
| Katlar arası bekleme (saat) | 1-3 |
| Son Kuruma (saat) | 24 |

**Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.*

**TS Sınıflandırması**

**TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.**

**Poz No**

15.540.1322

10.300.1050

## DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| Ambalajlama Bilgileri | 25 kg 15 L |
| Depolama Koşulları | Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır. |

## SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU " temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.