ROOF-FIBER

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

À base d'eau à base de résine acrylique, silicone, fibre de polymère, matériau de toiture élastique et protecteur.

FONCTIONNALITÉS

- Fournit une isolation parfaite de l'eau et de l'humidité
- Sa résistance mécanique est très élevée.
- Il est durable contre la chaleur.
- Inodore

RECOMMANDÉ POUR

Tous sont utilisés sur les surfaces horizontales et verticales. Les surfaces peintes, les panneaux d'amiante, le revêtement bitumineux peuvent être utilisés sur une grande variété de matériaux tels que les surfaces de goudron et la mousse de polyuréthane.

PRÉPARATION DE SURFACE

Surfaces	Préparer les surfaces
Nouvelles surfaces	La surface doit être nettoyée de la poussière, de la saleté, de l'huile, du goudron, des déchets de placage et des gravats. Ensuite, laver à l'eau et attendre le séchage superficiel. Agaric doit être nettoyé avec un objet pointu.
Surfaces précédemment peintes	La surface doit être nettoyée de la poussière, de la saleté, de l'huile, du goudron, des déchets de placage et des gravats. Ensuite, laver à l'eau et attendre le séchage superficiel. Agaric doit être nettoyé avec un objet pointu.

Il ne devrait jamais être mélangé avec d'autres produits.

APPLICATION

Il est recommandé d'appliquer en deux couches en passant entre 24 et 36 heures entre les couches. Il ne devrait pas être appliqué sous la pluie ou même quand la pluie prévue dans les 3 jours après l'application.

Caractéristiques de l'application

Rapport d'amincissement	La première couche doit être appliquée comme amorce et peut être diluée avec de l'eau% 20. Forsecond manteau, il devrait être appliqué sans dilué.
Température d'application (º C)	5-30
Couverture (m ^{2} / kg)	1-1,5

Équipement d'application

Brosse	Appliquer avec une brosse de qualité supérieure.
Rouleau	Appliquer avec un rouleau de haute qualité.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 04
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text

ROOF-FIBER

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

caractéristiques du produit	la norme

Temps de séchage (20 ° C)

Sec sans poussière (heures)	40
Recouvrir (h)	24-36

** Le temps de séchage spécifié; température, humidité, ce type de support peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application et des conditions d'application.*

Classification TS

TS 7847 est approprié et a le TSE.

Poz Non

25.034

STOCKAGE et EMBALLAGE

Informations sur l'emballage	2,5 L , 5 L , 20 KG
Conditions de stockage	Il devrait être stocké dans un récipient fermé sans être exposé à la lumière directe du soleil. La température ambiante pendant le stockage doit être comprise entre 5 et 35 ° C. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver contre le gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Reportez-vous aux instructions spécifiées dans la déclaration de toxicité et de mise en garde figurant sur l'emballage du produit.
Le produit de la fiche de données de sécurité doit être traité selon les règles.
Référez-vous à l'établissement de santé le plus proche pour des problèmes de santé inattendus.

NOTES LÉGALES

Toutes les informations et les directives données dans ce bulletin technique ont été formées et développées grâce à l'expérience dans les laboratoires de PB, et ont été systématiquement recueillies par nos ingénieurs de terrain. "Polisan Kansai Boya" se réserve le droit d'apporter, au besoin, des modifications sans préavis au produit.Les informations ci-dessus sont valides pour le produit à partir de la date de publication.Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations. devrait être utilisé sur la base du formulaire d'informations techniques pour le but recommandé Il est de la responsabilité des utilisateurs de mettre en œuvre toutes les mesures pour la satisfaction des exigences spécifiées.
Les données du formulaire d'informations techniques sont conçues pour décrire les performances du produit dans des conditions d'essai spécifiques.
Un facteur important dans la performance du produit est les variables qui peuvent se produire dans le processus initial qui devrait être utilisé comme guide général pour l'utilisateur. Toute utilisation non autorisée de ce produit non couverte par les directives écrites, PB ne sera pas tenu légalement responsable.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les exigences spécifiques de la loi énoncées dans la législation locale et nationale. Respectez les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité concernant la procédure d'utilisation du produit, l'équipement de protection, le stockage, l'incendie et les premiers secours, etc. Les conditions d'utilisation de ce produit après la date de fin ne sont pas garanties. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des produits après leur date d'expiration. La responsabilité ne peut être acceptée.

Veuillez contacter le service technique pour plus d'informations sur le produit.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 04
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text