EXELANS TURBO

YARI MAT

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, silikonlu, mükemmel kapatıcılık veren, düşük kirlenme eğilimli ve UV direnci yüksek, yarı mat dış cephe boyasıdır.



ÖZELLİKLER

- ✓ Yüzeye kolay yayılım · uygulama rahatlığı
- ✓ Güneş ışığına dayanım · uzun süreli kullanım
- ✓ Yüksek alkali direnci · neme ve tuzlu suya dayanıklı
- ✓ Silikon katkısı ile nefes alan yüzey
- ✓ Yüksek su iticiliği
- ✓ 4 mevsim uygulanabilir
- ✓ Fotokatalitik özellik · kendi kendini temizleme

TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER

Dış cephe, beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla ve benzeri mineral yüzeyler üzerinde kullanılır.

Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya tatbikatı yapılmadan önce 1 kısım sirke ile 1 kısım su karıştırılarak yıkanması tavsiye edilir. Çatlaklar A1 AKRİLİK MACUN ile doldurulmalıdır. Yüzeyler kürlenme süresini tamamlamış olmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

12-14

m^2/L · tek katta



İNCELTME ORANI



gerekirse inceltilebilir

Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

5-35

°C · ortam ve yüzey



KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

3-4 saat	3-4 saat	24 saat
Yüzey kuruması	Katlar arası bekleme	Son kuruma

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem ve uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

PARLAKLIK SEVİYESİ



Yarı Mat

DOLUM BİLGİLERİ



2,5 L · 7,5 L · 15 L

TS SINIFLANDIRMASI

TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

POZ NO

15.540.1303, 10.300.1011

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 03 · Yayın 22.10.2024
Form No FPB.001-15.00

UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI



Yüzey	Astar	1. kat	2. kat
temizlik / A1 akrilik macun	EXELANS ASTAR / A-STAR	boya	boya

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeyler, 1 kısım sirke ile 1 kısım su karıştırılarak yıkanmalı; çatlaklar A1 AKRİLİK MACUN ile doldurulmalıdır.
2. Yeni yüzeyler ve eski boyalı yüzeyler temizlendikten sonra EXELANS ASTAR veya A-STAR ASTAR ile astarlanmalıdır.
3. Boya 2 kat olarak uygulanır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
4. Airless (boya tabancası) uygulamalarda %15 inceltme sonrası önerilen nozzle ile 150-250 bar arasında uygulama yapılabilir.

YÜZEY	YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzey	Kirli veya gevşek dokular temizlenerek EXELANS ASTAR, A-STAR ASTAR ile astarlanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler	Kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenerek EXELANS ASTAR, A-STAR ASTAR ile astarlanmalıdır.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI



Fırça
dış cephe rulosu veya fırça



Rulo
üst kalite rulo



Boya tabancası
150-250 bar; nozzle 0.015-0.021 in

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Su

DEPOLAMA KOŞULLARI



Doğrudan güneş ışığından uzak



Ağzı kapalı ambalajda



5-35 °C arasında



Dondan korunmalı

AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

2,5 L · 7,5 L · 15 L

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 03 · Yayın 22.10.2024
Form No FPB.001-15.00