PERLA SILICONE EXTERIOR PRIMER



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La résine acrylique à base d'eau est un enduit extérieur à la chaux de silicone et résistant à l'inovation.

FONCTIONNALITÉS

- Il crée une surface de film pour les couches de finition.
- Les caractéristiques imperméables et vapo-perméables permettent à l'humidité de se décharger.

RECOMMANDÉ POUR

Utilisé pour le plâtre, le béton, la brique et les surfaces similaires

PRÉPARATION DE SURFACE

Surfaces	**Préparer les surfaces**
Nouvelles surfaces	Les textures sales et lâches doivent être nettoyées.
Surfaces précédemment peintes	Les parties gonflées ou poussiéreuses doivent être nettoyées.

La chaux ou des matériaux similaires ne doivent pas être ajoutés afin d'augmenter le volume. Il ne devrait pas être appliqué dans la pluie et la surface mouillée. Il devrait être éviter d'être exposé à la pluie au moins un jour.

APPLICATION

Le plâtre, le béton, les briques et similaires sont appliqués sur la surface. 1-2 étage.

Caractéristiques de l'application

Rapport d'amincissement	10 parties d'apprêt pour 1 partie d'eau.
Température d'application (º C)	
Couverture (m ^{2} / kg)	5-7 (pour une seule couche)

Équipement d'application

Brosse	Appliquer avec une brosse de qualité supérieure.
Rouleau	Appliquer avec un rouleau de haute qualité.
Pistolet à peinture	

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 05
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text

PERLA SILICONE EXTERIOR PRIMER



FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

caractéristiques du produit	la norme

Temps de séchage (20 ° C)

Complètement sec (h)	2

** Le temps de séchage spécifié; température, humidité, ce type de support peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application et des conditions d'application.*

Poz Non

10.300.1152

STOCKAGE et EMBALLAGE

Informations sur l'emballage	10 kg 20 kg
Conditions de stockage	Il devrait être stocké dans un récipient fermé sans être exposé à la lumière directe du soleil. La température ambiante pendant le stockage doit être comprise entre 5 et 35 ° C. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver contre le gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Reportez-vous aux instructions spécifiées dans la déclaration de toxicité et de mise en garde figurant sur l'emballage du produit.
Le produit de la fiche de données de sécurité doit être traité selon les règles.
Référez-vous à l'établissement de santé le plus proche pour des problèmes de santé inattendus.

NOTES LÉGALES

Toutes les informations et les directives données dans ce bulletin technique ont été formées et développées grâce à l'expérience dans les laboratoires de PB, et ont été systématiquement recueillies par nos ingénieurs de terrain. "Polisan Kansai Boya" se réserve le droit d'apporter, au besoin, des modifications sans préavis au produit.Les informations ci-dessus sont valides pour le produit à partir de la date de publication.Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations. devrait être utilisé sur la base du formulaire d'informations techniques pour le but recommandé Il est de la responsabilité des utilisateurs de mettre en œuvre toutes les mesures pour la satisfaction des exigences spécifiées.
Les données du formulaire d'informations techniques sont conçues pour décrire les performances du produit dans des conditions d'essai spécifiques.
Un facteur important dans la performance du produit est les variables qui peuvent se produire dans le processus initial qui devrait être utilisé comme guide général pour l'utilisateur. Toute utilisation non autorisée de ce produit non couverte par les directives écrites, PB ne sera pas tenu légalement responsable.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les exigences spécifiques de la loi énoncées dans la législation locale et nationale. Respectez les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité concernant la procédure d'utilisation du produit, l'équipement de protection, le stockage, l'incendie et les premiers secours, etc. Les conditions d'utilisation de ce produit après la date de fin ne sont pas garanties. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des produits après leur date d'expiration. La responsabilité ne peut être acceptée.

Veuillez contacter le service technique pour plus d'informations sur le produit.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 05
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text