


# PERLA EXTERIOR SILICONE

## FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique coatexterior à base de liant acrylique et de silicone.

## FONCTIONNALITÉS

- Résistance élevée aux alcalis, temps humide, humidité et résistance à l'eau salée et très durable.
- Avec une propriété hautement hydrofuge.
- L'imperméabilité permet de retirer l'humidité.

## RECOMMANDÉ POUR

Il peut être utilisé pour les surfaces minérales de type concentrés, palsters, brique et fibres eternit.

## PRÉPARATION DE SURFACE

| **Surfaces** | **Préparer les surfaces** |
|---|---|
| Nouvelles surfaces | Les textures sales ou lâches doivent être nettoyées et apprêtées avec PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR. |
| Surfaces précédemment peintes | Les parties gonflées ou poussiéreuses doivent être clavées et apprêtées avec PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR. |

Avant que la surface d'application de Natura A1 ait un pourcentage élevé de chaux, on peut la laver en mélangeant 1 partie de vinaigre et 1 partie d'eau.

## APPLICATION

L'application de 2 couches est recommandée.

### Caractéristiques de l'application

| | |
|---|---|
| Rapport d'amincissement | 10-15% en volume d'eau |
| Température d'application ( º C) | |
| Couverture (m $^2$ / L) | 8-10 |

### Équipement d'application

| | |
|---|---|
| Brosse | Appliquer avec une brosse de qualité supérieure. |
| Rouleau | Appliquer avec un rouleau de haute qualité. |
| Pistolet à peinture | |

**Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.**
**Headquarters:** Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
**Factory:** Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
**www.kansaipolisan.com**

Numéro de révision: 05
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text




# PERLA EXTERIOR SILICONE

## FICHE TECHNIQUE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| caractéristiques du produit | la norme |
|---|---|

**Temps de séchage (20 ° C)**

| | |
|---|---|
| Sec sans poussière (heures) | 1-3 |
| Recouvrir (h) | 2-3 |
| Complètement sec (h) | 24 |

** Le temps de séchage spécifié; température, humidité, ce type de support peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application et des conditions d'application.*

**Classification TS**

**TS 7847 est approprié et a le TSE.**

**Poz Non**

15.540.1321

## STOCKAGE et EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Informations sur l'emballage | 2,5 L 15 L |
| Conditions de stockage | Il devrait être stocké dans un récipient fermé sans être exposé à la lumière directe du soleil. La température ambiante pendant le stockage doit être comprise entre 5 et 35 ° C. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver contre le gel. |

## INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Reportez-vous aux instructions spécifiées dans la déclaration de toxicité et de mise en garde figurant sur l'emballage du produit.
Le produit de la fiche de données de sécurité doit être traité selon les règles.
Référez-vous à l'établissement de santé le plus proche pour des problèmes de santé inattendus.

## NOTES LÉGALES

Toutes les informations et les directives données dans ce bulletin technique ont été formées et développées grâce à l'expérience dans les laboratoires de PB, et ont été systématiquement recueillies par nos ingénieurs de terrain. "Polisan Kansai Boya" se réserve le droit d'apporter, au besoin, des modifications sans préavis au produit.Les informations ci-dessus sont valides pour le produit à partir de la date de publication.Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations. devrait être utilisé sur la base du formulaire d'informations techniques pour le but recommandé Il est de la responsabilité des utilisateurs de mettre en œuvre toutes les mesures pour la satisfaction des exigences spécifiées.
Les données du formulaire d'informations techniques sont conçues pour décrire les performances du produit dans des conditions d'essai spécifiques.
Un facteur important dans la performance du produit est les variables qui peuvent se produire dans le processus initial qui devrait être utilisé comme guide général pour l'utilisateur. Toute utilisation non autorisée de ce produit non couverte par les directives écrites, PB ne sera pas tenu légalement responsable.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les exigences spécifiques de la loi énoncées dans la législation locale et nationale. Respectez les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité concernant la procédure d'utilisation du produit, l'équipement de protection, le stockage, l'incendie et les premiers secours, etc. Les conditions d'utilisation de ce produit après la date de fin ne sont pas garanties. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des produits après leur date d'expiration. La responsabilité ne peut être acceptée.

Veuillez contacter le service technique pour plus d'informations sur le produit.

**Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.**
**Headquarters:** Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
**Factory:** Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
**www.kansaipolisan.com**

Numéro de révision: 05
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text