

POLIROAD WATER BASED ROAD MARKING PAINT

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture à base d'eau à base d'émulsion acrylique, à base de peinture routière mate qui peut être utilisée pour tous les types de lignes et de marques sur la route.

FONCTIONNALITÉS

- Haute résistance à la corrosion
- Sèche rapidement même dans les environnements avec une humidité élevée, basse température et une circulation d'air faible
- Haute puissance de dissimulation
- Facile à utiliser
- Adhérence supérieure sur les vieilles surfaces d'asphalte et de béton et propriétés de non-contamination aux peintures à base de solvants

RECOMMANDÉ POUR

- Peinture de ligne de circulation qui peut être utilisée pour toutes sortes de lignes et de marques sur la route
- Marquage sur les vieilles surfaces d'asphalte et de béton

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface d'application doit être exempte d'huile et de poussière et doit être sèche.

APPLICATION

Il est appliqué sur les surfaces de béton et d'asphalte en utilisant une machine spéciale de peinture ou un pistolet. L'application ne doit pas être effectuée lorsque la température de la surface et de l'air est inférieure à 10 º C et que l'humidité relative est supérieure à 85%.

Caractéristiques de l'application

Rapport d'amincissement	Prêt à l'emploi Aucun filet n'est requis. Si nécessaire, il peut être dilué avec 5% à 10% d'eau.
Température d'application (º C)	> 10
Couverture (m ^{2} / kg)	0,6

Équipement d'application

Brosse	Applicable, but may not leave desired paint film.
Rouleau	Applicable, but may not leave desired paint film.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 04
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text



POLIROAD WATER BASED ROAD MARKING PAINT

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de séchage (20 ° C)

** Le temps de séchage spécifié; température, humidité, ce type de support peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application et des conditions d'application.*

Classification TS

Il confirme avec TS EN 1871 et certifié TSE standart.

STOCKAGE et EMBALLAGE

Informations sur l'emballage	2,5 L, 25 kg
Conditions de stockage	Il devrait être stocké dans un récipient fermé sans être exposé à la lumière directe du soleil. La température ambiante pendant le stockage doit être comprise entre 5 et 35 ° C. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver contre le gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Reportez-vous aux instructions spécifiées dans la déclaration de toxicité et de mise en garde figurant sur l'emballage du produit.
Le produit de la fiche de données de sécurité doit être traité selon les règles.
Référez-vous à l'établissement de santé le plus proche pour des problèmes de santé inattendus.

NOTES LÉGALES

Toutes les informations et les directives données dans ce bulletin technique ont été formées et développées grâce à l'expérience dans les laboratoires de PB, et ont été systématiquement recueillies par nos ingénieurs de terrain. "Polisan Kansai Boya" se réserve le droit d'apporter, au besoin, des modifications sans préavis au produit.Les informations ci-dessus sont valides pour le produit à partir de la date de publication.Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations. devrait être utilisé sur la base du formulaire d'informations techniques pour le but recommandé Il est de la responsabilité des utilisateurs de mettre en œuvre toutes les mesures pour la satisfaction des exigences spécifiées.
Les données du formulaire d'informations techniques sont conçues pour décrire les performances du produit dans des conditions d'essai spécifiques.
Un facteur important dans la performance du produit est les variables qui peuvent se produire dans le processus initial qui devrait être utilisé comme guide général pour l'utilisateur. Toute utilisation non autorisée de ce produit non couverte par les directives écrites, PB ne sera pas tenu légalement responsable.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les exigences spécifiques de la loi énoncées dans la législation locale et nationale. Respectez les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité concernant la procédure d'utilisation du produit, l'équipement de protection, le stockage, l'incendie et les premiers secours, etc. Les conditions d'utilisation de ce produit après la date de fin ne sont pas garanties. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des produits après leur date d'expiration. La responsabilité ne peut être acceptée.

Veuillez contacter le service technique pour plus d'informations sur le produit.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 04
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text