# PRİMERA

## PARLAK SENTETİK SON KAT

Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat boyadır.




### ÖZELLİKLER

- Kurşunsuz
- Sararmaya karşı dirençli
- Kalıcı parlaklık
- Yüksek örtücülük
- Kolay uygulama
- İyi yayılma ve yapışma özelliği

### TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER

İç ve dış mekânların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde; kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır.

Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırınız. Metal yüzeyler PRİMERA ANTİPAS ile; ahşap ve diğer yüzeyler zımparalandıktan sonra PRİMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanmalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN

**15-20**

$m^2$/L · tek katta




### İNCELTME ORANI





fırça ve rulo uygulamasında

Pistole uygulamasında %20.

### UYGULAMA SICAKLIĞI

**5-30**

°C · ortam ve yüzey




### KURUMA SÜRELERİ (23 °C)

| 5-6 saat | 1 gün | 16 saat |
|---|---|---|
| Dokunma kuruması | Katlar arası bekleme | Tam kuruma |

Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

### PARLAKLIK SEVİYESİ




**Parlak**

### DOLUM BİLGİLERİ




**TS SINIFLANDIRMASI**

TSE 39'a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

**RAF ÖMRÜ**

3 yıl

**POZ NO**

04.551

**POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ**
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 10 · Yayın 19.08.2026
Form No FPB.001-15.00

## UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI

1 gün

| Yüzey | Astar | 1. kat | 2. kat |
|---|---|---|---|
| toz, pas ve yağdan arındırma | antipas / sentetik astar | boya | boya |

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Uygulamadan önce yüzey toz, pas ve yağ gibi kirlerden arındırılmalıdır.
2. Metal yüzeyler PRİMERA ANTİPAS ile astarlanır. Ahşap yüzeylerde budaklar temizlenir, eski boyalar kazınır, zımparalanır ve PRİMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanır.
3. Tamir edilmesi gereken yüzeyler MARINE&MARINE ANTI AGING OSMANLI MACUNU ile macunlanır, ardından PRİMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanır.
4. POLİZOLAN ile astarlanmış yüzey üzerine doğrudan uygulanmamalı, yüzey öncelikle PRİMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanmalıdır.
5. İki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. İnceltici olarak Sentetik Tiner kullanılır.

| YÜZEY | YÜZEY HAZIRLIĞI |
|---|---|
| **Metal yüzey** | PRİMERA ANTİPAS ile astarlanır. |
| **Diğer yüzeyler** | Ahşap yüzeylerde budaklar temizlenir, eski boyalar kazınır ve zımparalanır; ardından PRİMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanır. |

## ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI

| Fırça | Rulo | Pistole |
|---|---|---|
| uygulanır | uygulanır | uygulanır |

### EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Sentetik Tiner

## DEPOLAMA KOŞULLARI

| Doğrudan güneş ışığından uzak | Ağzı kapalı ambalajda | 5-35 °C arasında | Dondan korunmalı |
|---|---|---|---|

### AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

0,25 L · 0,75 L · 2,5 L · 7,5 L · 15 L

## SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

**POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ**
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 10 · Yayın 19.08.2026
Form No FPB.001-15.00