X1 ALL



Core-Shell Teknolojisi ile üretilmiş, saf akrilik esaslı, su bazlı, tüm yüzeyler için uygun, yarı mat çok amaçlı değişim boyasıdır. Kullanıma hazır, kolay temizlenebilir, yıkanabilir, leke tutmaz; dekoratif ve koruyucu son kat boyadır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Astar gerektirmez, doğrudan uygulanır
- ✓ Core-Shell Teknolojisi ile sert ve sağlam yüzey
- ✓ Mükemmel örtücülük
- ✓ Yüksek UV dayanımı · iç ve dış mekân
- ✓ Yüksek su dayanımı
- ✓ Yüksek leke direnci
- ✓ Yüksek kimyasal direnci *
- ✓ Ovalama direnci yüksek · silinebilir **
- ✓ Açık alev harici ısıya dayanıklı ***
- ✓ Yüksek çizilme direnci ****
- ✓ İyi yayılma · düzeltmeye süre tanır
- ✓ Rahatsız edici kokusu yoktur
- ✓ Sararmaz
- ✓ Hızlı kürlenir
- ✓ EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı'na uygun
- ✓ 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur

TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER

Seramik, cam, plastik, ahşap, metal ve daha önce boyanmış tüm yüzeyler; mobilya, mutfak-banyo dolapları ve tezgâhları, beyaz eşya, PVC doğrama, çelik kapı, kalorifer peteği, tuval ve dekoratif duvar uygulamaları.

Yüzey sudan ve nemden arındırılmalı; toz, kir, yağ, pas, silikon ve mastik ile kabarmış ve çatlamış eski boya tabakaları temizlenmelidir. Deterjan gibi kimyasal artıklar sirkeli su ile temizlenmelidir. İyi durumdaki eski boyalı yüzeyler, tutunmayı artırmak için ince zımpara ile zımparalanmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

10-24

m^2/L · tek katta



UYGULAMA SICAKLIĞI

5-35

°C · ortam ve yüzey



KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

20 dk	45 dk	24 saat	7 gün
○	○	○	✓
Dokunma kuruması	Katlar arası bekleme	Son kuruma	Tam kuruma

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem ve uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Boya üzeri vernik uygulaması için 24 saat beklenmelidir. Uygulama yapılan yüzeyler 2 gün boyunca kullanılmamalı, 7 gün boyunca su birikmesine ve darbelere karşı dikkatli kullanılmalıdır. Ürün maksimum performansına 28 gün sonra ulaşır.

PARLAKLIK SEVİYESİ



Yarı Mat

DOLUM BİLGİLERİ



0,75 L



2,5 L

SİLİNEBİLİRLİK

Silinebilir · yıkanabilir · leke tutmaz

TS SINIFLANDIRMASI

TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 01 · Yayın 27.11.2024
Form No FPB.001-15.00

UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI

			45 dk	24 saat
Yüzey	**Antipas**	**1. kat**	**2. kat**	**Vernik**
temizlik / zımpara	paslanır yüzeyde	X1 All	X1 All	X1 All Vernik · opsiyonel

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Yüzey sudan ve nemden arındırılmalı; toz, kir, yağ, pas, silikon ve mastik ile kabarmış ve çatlamış eski boya tabakaları temizlenmelidir.
2. Astarlama ihtiyacı yoktur, ürün yüzeye doğrudan uygulanabilir. Yalnızca paslanır yüzeylerde Primera Antipas sonrası X1 All uygulanmalıdır.
3. Fırça veya rulo ile inceltilmeden, hava tabancası ile %30 inceltilerek 2 kat uygulanır. Gerekli görüldüğünde 3. kat uygulaması da yapılabilir.
4. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. Boya ihtiyaç kadar alınmalı, kalan ürün kapağı kapalı saklanmalıdır.
5. Su, nem, ısı, hafif trafik, darbe ve kimyasala maruz kalacak yüzeylerde maksimum performans için X1 All Vernik uygulaması yapılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

YÜZEY GRUBU	UYGULANABİLİR YÜZEYLER
Seramik yüzeyler	Fayans, mermer, karo, granit, taş, çakıl, mozaik, çimstone, porselen, toprak, çini, cam, süs eşyaları ve el aletleri
Plastik yüzeyler	PVC pencere doğramaları ve boruları, oyuncaklar
Ahşap yüzeyler	Mobilyalar, mutfak ve banyo tezgâhları, mutfak ve banyo dolapları, ahşap doğramalar, panel kapı, MDF, parke, lambri, masif, oyuncak
Metal yüzeyler	Inox ve fırın boyalı beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, ankastre set dış yüzeyleri), mutfak ve banyo evyeleri, çelik kapı, kalorifer peteği ve boruları, ferforje yüzeyler, merdiven tırabzanları
Boyalı yüzeyler	Eski boyalı, antipaslı, sentetik astarlı, vernikli; metal ve ham ahşap yüzeyler
Diğer yüzeyler	Cam yüzeyler, tuval, iç ve dış cephe duvar süsleme ve resim uygulamaları

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI

Rulo
üst kalite rulo

Fırça
üst kalite fırça

Boya tabancası
150-175 bar; nozzle 0.015-0.021 in

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Su

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Ağzı kapalı ambalajda
- 5-35 °C arasında
- Dondan korunmalı

AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

0,75 L · 2,5 L

AÇIKLAMALAR

* Tuz ruhu ve derişik asitlerden kaçınılmalıdır.
** Silme esnasında metal ovalama teli kullanılmaması önerilir.
*** Isıya maruz kalacak yüzeylerde maksimum performans için X1 All Vernik uygulanmalıdır.
**** Sivri metal cisimlerin (bıçak, çivi, metal spatula vb.) temasından kaçınılmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 01 · Yayın 27.11.2024
Form No FPB.001-15.00