X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture à base d'eau, à base de résine acrylique pure, lavable, brillante, inodore, peinture décorative de finition.

FONCTIONNALITÉS

- Brillant
- Décoratif
- Haute durabilité
- Résistance à jaunir
- Haute résistance à la lumière UV
- Haute puissance de dissimulation
- Application facile
- Bonne propagation
- Bonne adhérence
- Excellente lavabilité
- Ne provoque pas de fissures, de distension et d'écaillage

RECOMMANDÉ POUR

Enduit intérieur, béton, brique, métal et bois sur lesquels des applications de mastic et d'apprêt ont été faites

PRÉPARATION DE SURFACE

Surfaces	**Préparer les surfaces**
Nouvelles surfaces	Les surfaces métalliques doivent être apprêtées avec Antipas (apprêt).
Surfaces précédemment peintes	La surface doit être sèche et propre et la saleté, la poussière ou la vieille peinture sur la surface doivent être enlevées. Les vieilles couches de peinture gonflées et crétacées doivent être enlevées de la surface. Les anciennes couches de peinture, si elles sont en bon état, doivent être préparées pour augmenter l'adhérence. Les fissures ou les cavités doivent être remplies de mastic à base d'eau ou synthétique et la surface doit être nivelée.

APPLICATION

Après l'application du mastic, la surface sèche doit être préparée et les surfaces en bois et en minéraux doivent être apprêtées avec du Kakusuz Parlak (peinture) X1 anti-âge dilué avec 10-15% d'eau, les surfaces métalliques doivent être apprêtées avec Antipas (Primaire). X1 Anti-Âge Kokusuz Parlak (Peinture) est appliqué en deux couches sans dilution après 24 heures si l'apprêt Polistar Sentetik, Primera Sentetik Primer ou Antipas (apprêt) a été appliqué ou 6 heures si l'apprêt à base d'eau est appliqué. Il est recommandé d'appliquer 2 couches. 6 heures doivent être permises entre les couches. L'application de la peinture brillante inodore X1 Anti-Aging dans la dernière couche doit augmenter l'épandage sur la surface.

Caractéristiques de l'application

Rapport d'amincissement	5% d'eau
Température d'application (º C)	5-30
Couverture (m ^{2} / L)	15-20

Équipement d'application

Pistolet à peinture

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 09
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text



X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de séchage (20 ° C)

Toucher sec (min)	5
Séchage de surface (minutes)	30
Recouvrir (h)	6
Complètement sec (h)	24

** Le temps de séchage spécifié; température, humidité, ce type de support peut varier en fonction de l'épaisseur de l'application et des conditions d'application.*

Classification TS

Il confirme avec TS 5808 et certifié TSE standart.

Poz Non

STOCKAGE et EMBALLAGE

Informations sur l'emballage	0,7 lt 2,5 lt 7,5 lt 15 lt.
Conditions de stockage	Il devrait être stocké dans un récipient fermé sans être exposé à la lumière directe du soleil. La température ambiante pendant le stockage doit être comprise entre 5 et 35 ° C. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver contre le gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Reportez-vous aux instructions spécifiées dans la déclaration de toxicité et de mise en garde figurant sur l'emballage du produit.
Le produit de la fiche de données de sécurité doit être traité selon les règles.
Référez-vous à l'établissement de santé le plus proche pour des problèmes de santé inattendus.

NOTES LÉGALES

Toutes les informations et les directives données dans ce bulletin technique ont été formées et développées grâce à l'expérience dans les laboratoires de PB, et ont été systématiquement recueillies par nos ingénieurs de terrain. "Polisan Kansai Boya" se réserve le droit d'apporter, au besoin, des modifications sans préavis au produit.Les informations ci-dessus sont valides pour le produit à partir de la date de publication.Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations. devrait être utilisé sur la base du formulaire d'informations techniques pour le but recommandé Il est de la responsabilité des utilisateurs de mettre en œuvre toutes les mesures pour la satisfaction des exigences spécifiées.
Les données du formulaire d'informations techniques sont conçues pour décrire les performances du produit dans des conditions d'essai spécifiques.
Un facteur important dans la performance du produit est les variables qui peuvent se produire dans le processus initial qui devrait être utilisé comme guide général pour l'utilisateur. Toute utilisation non autorisée de ce produit non couverte par les directives écrites, PB ne sera pas tenu légalement responsable.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les exigences spécifiques de la loi énoncées dans la législation locale et nationale. Respectez les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité concernant la procédure d'utilisation du produit, l'équipement de protection, le stockage, l'incendie et les premiers secours, etc. Les conditions d'utilisation de ce produit après la date de fin ne sont pas garanties. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des produits après leur date d'expiration. La responsabilité ne peut être acceptée.

Veuillez contacter le service technique pour plus d'informations sur le produit.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
Headquarters: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL / **Phone:** +90 (0216) 578 56 00
Factory: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası / KOCAELI **Phone:** +90 (0262) 679 71 00
www.kansaipolisan.com

Numéro de révision: 09
Date de publication:: 15.10.2024
Sample Text