# ŞEFFAF JEL ASTAR

**TEKNİK BİLGİ FORMU**

## ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, alçı yüzeylerdeki dolgusuz astar kullanımından meydana gelebilecek yüzey hatalarını ve camsı görüntüyü önlemek için geliştirilmiş, kullanıma hazır şeffaf iç cephe astarıdır.

## ÖZELLİKLER

- Rahat uygulanır, kolay yayılır.
- Yüzey emiciliğini azaltır.
- Yüzeye mükemmel nüfuz eder ve eşit şekilde doldurur.
- Sıçramaz ve damlamaz.

## KULLANIM ALANLARI

- İç cephelerde alçı, alçıpan yüzeyler ve macun üzerine uygulanabilir.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı 5-30°C olmalıdır.

## UYGULAMA

İlk defa boyanacak saten alçılı yüzeylere inceltmeden uygulanır. Boyanın, yüzeyin üzerine homojen dağılarak iyi tutunmasını sağlar. Uygulamanın 1 kat yapılması ve kestirme yerlerinde bindirme yapılmaması önemlidir. Bu durumda astarda camsı görüntü, son kat boya üzerinde yayılma problemleri görülebilir. Kullanmadan önce karıştırınız.

**Uygulama Özellikleri**

| | |
|---|---|
| İnceltme Oranı | Kullanıma hazırdır. |
| Uygulama Sıcaklığı (°C) | 5-30 |
| Kaplama Alanı ($m^2$/L) | 15-20 |

**Önerilen Uygulama Ekipmanları**

Fırça veya rulo ile uygulanır.

# ŞEFFAF JEL ASTAR

## TEKNİK BİLGİ FORMU

**Kuruma Süreleri (20 °C)**

| | |
|---|---|
| Dokunma kuruması (dakika) | 30 |
| Son Kuruma (saat) | 3-4 |

**Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.*

**Poz No**

10.300.1151

## DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| Ambalajlama Bilgileri | 2.5 L, 15 L |
| Depolama Koşulları | Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır. |

## SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.